

Adhesivos Aprobados

Gold Series MA 2000 Spray Adhesive*
 Gold Series AW 3000 Acrylic Adhesive*
 Gold Series MW 3010 MS Adhesive
 Gold Series MW 3012 MS Adhesive

Acabados Aprobados

Hilway Direct Plus Acrylic Finish*
 Loba Supra AT Urethane Finish

Accesorios

La masilla acrílica a juego está disponible para

todos los colores RE-Tire. Para obtener más información, comuníquese con un agente de ventas o envíe un correo electrónico a sales@capricollections.com.

Opciones Personalizadas

RE-Tire se puede personalizar para combinar con otros colores, tamaños y espesores a pedido. Las cantidades mínimas varían según el formato y el grosor; comuníquese con un agente de ventas o envíe un correo electrónico a sales@capricollections.com para obtener más información.

Ventas y Soporte Técnico

Los productos Capri se venden a través de una red nacional de agentes de ventas; para encontrar su representante local, envíe un correo electrónico a sales@capricollections.com. Los recursos y documentos técnicos adicionales están disponibles en línea en capricollections.com. Para soporte técnico adicional, envíe un correo electrónico a support@capricollections.com.

1. PRE-INSTALACION

- Consulte todos los datos técnicos asociados para todos los productos y procedimientos relacionados, incluidos los documentos de adhesivo, mantenimiento y garantía, antes de la instalación.
- Permita que todos los oficios completen el trabajo antes de la instalación.
- Entregue todos los materiales al lugar de instalación en su embalaje original con las etiquetas intactas.
- No apile palletas para evitar daños.
- Retire todo el plástico y las correas del producto después de la entrega e inspeccione si hay daños visibles u obvios.
- Desenrolle todo el material enrollado y deje que se relaje durante al menos 24 horas antes de la instalación.
- Asegúrese de que todos los adhesivos destinados a la instalación estén aprobados para su uso con material para pisos.
- Asegúrese de que el área de instalación y las condiciones de almacenamiento del material estén entre 65 ° F (19 ° C) y 85 ° F (30 ° C) durante al menos 48 horas antes, durante y después de la instalación.
- Asegúrese de que el sistema HVAC esté operativo y en pleno funcionamiento en condiciones normales de funcionamiento.
- Proteja el área de instalación de cambios climáticos extremos, como calor, congelación, humedad y luz solar directa, durante al menos 48 horas antes, durante y 48 horas después de

la instalación.

- Asegúrese de que todas las partes interesadas hayan cumplido, leído y/o entendido todos los requisitos de preparación del sustrato.
- No continúe con la instalación hasta que se hayan cumplido todas las condiciones.

2. LIMITACIONES DE PRODUCTO

No instale materiales directamente sobre LVT, vinilo acolchado, pisos de madera, pisos de corcho, pisos de goma o materiales asfálticos. No instale materiales para pisos al aire libre, dentro y alrededor de cocinas comerciales o áreas que puedan estar expuestas a grasas y aceites animales o vegetales o hidrocarburos a base de petróleo. No lo instale en áreas que puedan estar sujetas a objetos puntiagudos y afilados, como patines o zapatos de clavos. Al instalar en áreas que pueden estar expuestas a patines de hielo, asegúrese de que se usen protectores para patines. Al instalar en áreas donde se utilizarán maquinaria pesada, equipo, pesas, o mancuernas, asegúrese de que el material tenga al menos 8 mm de espesor. Cuando instale material en áreas al aire libre, áreas en las que no se controlará continuamente la temperatura, áreas de entrada, áreas que pueden estar expuestas a humedad tóxica o áreas que experimentarán un uso intensivo, cargas rodantes o peso, asegúrese de que se utilice el adhesivo Gold Series MW 3010 o MW 3012. No permita que el producto se exponga directamente a fuentes de calor extremo, como radiadores, hornos o otros equipos de alta temperatura. No lo instale en áreas que puedan estar expuestas a luz ultravioleta repetida y sostenida, ya que el producto puede desteñirse o decolorarse. El material puede ser susceptible a mancharse con llantas de goma, ruedas o tapetes con

respaldo de goma, así como desinfectantes fuertes, agentes de limpieza, tintes u otros químicos agresivos; asegúrese de que todos los químicos y materiales que puedan entrar en contacto con la superficie del piso no manche, estropee o dañe de otro modo el material del piso antes de su uso.

3. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben prepararse de acuerdo con ASTM F710, así como con todas las demás pautas aplicables de ASTM, ACI y RFCI. Los sustratos deben estar limpios, lisos, permanentemente secos, planos y estructuralmente sólidos. Los sustratos deben estar libres de agua o humedad visible, polvo, selladores, pintura, compuestos de barrido, compuestos de curado, adhesivos residuales y removedores de adhesivos, endurecedores o densificadores de concreto, solventes, cera, aceite, grasa, asfalto, sales alcalinas visibles o eflorescencias excesivas, moho, hongos y cualquier otro revestimiento, película, material o materia extraña.

Todos los sustratos deben tener todos los adhesivos existentes, materiales incompatibles, contaminantes o rompedores removidos mecánicamente mediante raspado, lijado o esmerilado antes de la instalación del adhesivo. En algunas situaciones, es posible que se requiera granallado. La preparación mecánica debe exponer al menos el 90% del sustrato original. Al preparar mecánicamente materiales que contienen hormigón y sílice, siga todas las normas de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) aplicables. **No utilice removedores de adhesivos a base de solventes / cítricos.** Siga las "Prácticas de trabajo recomendadas para la eliminación de revestimientos de pisos y adhesivos" del Instituto de revestimientos para pisos resilientes (RFCI) y todas las normas y pautas locales, estatales,

federales y de la industria aplicables. Cuando retire asbesto y materiales que contengan asbesto, siga todas las normas aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA).

Después de la remoción de materiales existentes, preparación mecánica y / o limpieza, todos los sustratos deben ser aspirados con un accesorio de aspiración plano o trapeado con agua potable limpia para remover todo el polvo de la superficie. No se aceptará barrer sin pasar la aspiradora o trapear en húmedo.

Todos los sustratos potencialmente porosos deben probarse según ASTM F3191 para confirmar la porosidad. Todos los sustratos que no cumplen con los requisitos de porosidad se consideran no porosos. Asegúrese de que todos los sustratos no porosos no estén contaminados con los contaminantes mencionados anteriormente y de que se sigan todas las pautas de instalación para sustratos no porosos.

Todos los sustratos deben tener una planitud de piso de FF32 y / o una tolerancia de planitud de 1/8 "en 6 'o 3/16" en 10'. Los sustratos que no cumplan con este requisito deben tener un producto de reparación compatible, parche o contrapiso autonivelante instalado para evitar problemas de instalación y telegrafía.

SUSTRATOS CEMENTICIOSOS

Todos los sustratos cementosos, incluidos los contrapisos autonivelantes, deben tener una resistencia a la compresión mínima de 3000 PSI y estar preparados de acuerdo con ASTM F710 y ACI 302.2R. Cuando el piso se instala directamente sobre concreto, las superficies que tienen un perfil de superficie de concreto (CSP) ICRI de 5 o más deben alisarse con un contrapiso autonivelante o un parche cementoso para evitar que las imperfecciones se transmitan a través de los materiales del piso. El concreto sobre o bajo el nivel del suelo debe tener un retardador de vapor de humedad efectivo y permanente instalado debajo de el concreto.

Los sustratos de concreto nuevos o existentes en todos los niveles deben probarse de acuerdo con ASTM F2170, utilizando sondas in situ, para determinar cuantitativamente la humedad relativa no

Límites de humedad

Gold Series MA 2000 Spray Adhesive

- 95% RH
- 8 lbs. MVER

Gold Series AW 3000 Acrylic Adhesive

- 90% RH
- 6 lbs. MVER

Gold Series MW 3010/3012 MS Adhesive

- 95% RH
- 8 lbs. MVER

más de una semana antes de la instalación. Además de la prueba de humedad relativa

ASTM F2170, el concreto existente al que se haya instalado previamente un revestimiento de piso en todos los niveles de grado debe probarse de acuerdo con la norma ASTM F1869, utilizando kits de prueba de cloruro de calcio, para determinar cuantitativamente la tasa de emisiones de vapor de humedad (MVER) del hormigón.

Si los resultados de las pruebas ASTM F2170 o ASTM F1869 exceden los límites prescritos, se debe instalar un producto para mitigar la humedad antes de continuar con la instalación. No instale el piso hasta que se haya realizado la prueba de humedad según el estándar apropiado y / o se haya instalado la mitigación de la humedad y esté seco al tacto. No instale pisos en áreas bajo el nivel del suelo cuando la presión hidrostática sea visible o sospechada.

SUSTRATOS LIVIANOS / YESO

Los sustratos livianos o de yeso deben tener una resistencia a la compresión mínima de 2000 PSI cuando se instalan sobre un sustrato de madera o 3000 PSI cuando se instalan sobre un sustrato de concreto. Los sustratos livianos o de yeso deben instalarse y prepararse de acuerdo con ASTM F2419 o ASTM F2471, respectivamente. Los sustratos livianos o de yeso que no cumplan con estos requisitos deben reforzarse con un producto de reparación compatible para mejorar la resistencia a la compresión del sustrato. El sustrato debe ser estructuralmente sólido y estar firmemente adherido al contrapiso. Todas las áreas agrietadas o fracturadas deben eliminarse y repararse con un producto de reparación compatible. Los sustratos nuevos o existentes pueden requerir la instalación de un sellador o imprimador antes de la instalación del

piso flexible. Siga las recomendaciones del fabricante del sustrato con respecto a la preparación para pisos flexibles.

SUSTRATOS DE MADERA

Los sustratos de madera deben cumplir y prepararse de acuerdo con ASTM F1482. Los sustratos de madera deben ser de construcción de doble capa con un espesor total recomendado de 1 "o más (según los códigos de construcción federales, estatales y locales). Para instalaciones estándar, la capa superior debe ser de madera contrachapada APA de grado de contrapiso o equivalente con un espesor mínimo de 1/4". La madera contrachapada debe ser lisa, libre de nudos o huecos y completamente lijada. Cuando los pisos puedan estar sujetos a la humedad, use madera contrachapada para exteriores aprobada por la APA.

La desviación, el movimiento o la inestabilidad del contrapiso de madera pueden hacer que las instalaciones del piso se suelten, doblen o deformen. Como tal, no use un relleno de plástico o resina para reparar las grietas. No utilice clavos y grapas recubiertos de cemento o colofonia o adhesivos de construcción a base de solventes para adherir la madera contrachapada. No instale pisos flexibles directamente sobre un sistema de durmientes (contrapiso de madera sobre concreto) o paneles Sturd-I-Floor.

SUSTRATOS RESINOSOS

Al instalar directamente sobre un producto resinoso, como un recubrimiento epoxi, asegúrese de que el recubrimiento esté seco al tacto y se haya curado durante el tiempo prescrito. El sustrato debe estar limpio, seco, sano y libre de contaminantes. Asegúrese de seguir los procedimientos de instalación de adhesivos y los tamaños de llana para sustratos no porosos. Esto puede requerir la abrasión del revestimiento resinoso.

SUSTRATOS METÁLICOS

Los sustratos de metal se deben lijar / esmerilar a fondo para eliminar todos los residuos, aceite, óxido y / u oxidación. El sustrato debe ser liso, plano y sólido antes de la instalación. Al instalar en áreas que pueden estar sujetas a agua tónica, humedad y / o alta humedad, se debe aplicar un recubrimiento anticorrosivo

para proteger el sustrato metálico. Comuníquese con un proveedor local de pinturas o revestimientos para obtener recomendaciones sobre revestimientos. Instale el material del piso dentro de las 12 horas posteriores al lijado / pulido para evitar la re-oxidación. La deflexión en el piso de metal puede causar una falla en la unión entre el adhesivo y el sustrato de metal. Asegúrese de seguir los procedimientos de instalación y los tamaños de llana para sustratos no porosos.

SUSTRATOS DE PISOS EXISTENTES

La idoneidad del suelo existente como sustrato depende de los requisitos específicos del adhesivo que se utiliza para instalar el material. Como tal, consulte los requisitos de adhesivos para los sustratos de pisos existentes y asegúrese de que se sigan todos los requisitos y pautas de adhesivos.

SUSTRATOS DE CALEFACCIÓN RADIANTE

Cuando instale pisos sobre un sustrato que contenga un sistema de calefacción radiante, asegúrese de que el calor radiante no supere los 70 ° F (21 ° C) 48 horas antes y durante toda la instalación. 48 horas después de la instalación, el calor radiante puede aumentarse gradualmente en el transcurso de 24 horas, hasta que se alcance la temperatura normal de funcionamiento. Asegúrese de que la temperatura del sistema de calefacción radiante no supere los 85 ° F (29,5 ° C) y evite hacer cambios abruptos en la temperatura de la calefacción radiante.

4. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y GRIETAS

Debido a la naturaleza dinámica del concreto, el fabricante no puede garantizar las instalaciones directamente sobre juntas de construcción (como cortes de control o juntas de sierra), juntas de expansión, grietas u otros huecos más anchos que 3/64 ". Las juntas de construcción, las juntas de expansión o las grietas de más de 3/64 "deben tener un sistema adecuado de reparación de grietas o reparación de juntas instalado según las recomendaciones a continuación.

Todas las juntas de expansión deben tener un sistema de cobertura de juntas de expansión adecuado instalado para permitir la expansión y contracción de la junta. Para tratar juntas de expansión donde no se

puede instalar un sistema de recubrimiento de juntas de expansión o para tratar grietas pasantes (profundidad de al menos el 75% del espesor del concreto), persiga la junta o agriete con una sierra o amoladora adecuada y ábrala a un ancho mínimo de 3/4 ". Asegúrese de limpiar todo el polvo, la suciedad y la suciedad de las grietas. Luego, las juntas y grietas deben sellarse con un sellador elastomérico adecuado diseñado para usarse en juntas de expansión. Instale una varilla de respaldo de celda cerrada a la profundidad prescrita y siga todas las instrucciones del fabricante del sellador para la instalación. Asegúrese de que la superficie esté nivelada con la superficie del concreto.

Para tratar las juntas de construcción y las grietas de la superficie de más de 3/64 ", limpie la junta o el vacío con una sierra o amoladora adecuada y limpie todo el polvo, la suciedad y los escombros de las grietas. Rellene toda la grieta con un tratamiento de grieta rígido diseñado para usarse en juntas de construcción o grietas. Siga las instrucciones del fabricante del material para la instalación. Asegúrese de que la superficie esté nivelada con la superficie del concreto.

Consulte a un ingeniero de proyectos o arquitecto antes de tratar grietas o juntas, especialmente aquellas que puedan afectar la integridad estructural (como juntas de expansión). Revise todas las instrucciones de instalación del fabricante y / o consulte al personal técnico del fabricante para todos los productos de relleno de grietas o juntas antes de tratar las juntas y grietas de construcción.

5. PREPARACIÓN DE BALDOSA

Asegúrese de que el sustrato esté limpio, seco, plano, sólido y debidamente preparado. Antes de la instalación, confirme el patrón y la dirección de instalación del material según las especificaciones de diseño o la orden de trabajo. Inspeccione todas las baldosas antes y durante la instalación para verificar que no haya defectos visibles, daños o variaciones de sombreado excesivas. Algunos productos para pisos, colores y texturas tienen variaciones de color y tono latentes y aceptables. Si hay dudas sobre la variación de tono o color, no instale material y consulte a un representante de ventas y al personal técnico del fabricante.


El material instalado con defectos visuales obvios no estará cubierto por la garantía.

Cuadre la habitación usando la regla de cuadratura 3-4-5 o un método similar para establecer y marcar la línea de inicio de la instalación inicial. Coloque en seco varias baldosas para establecer un diseño de instalación ideal, asegurando que las baldosas perimetrales tengan el mismo tamaño posible. Asegúrese de que el material alrededor del perímetro esté a 1/8 "de la pared o menos, según la profundidad de la base o moldura de la pared. Pre-corte bordes y otras piezas especiales para que quepan cómodamente contra o alrededor de paredes, umbrales, tiras de transición, accesorios y otras protuberancias o accesorios. Evite forzar el material con fuerza contra superficies verticales, ya que el material puede deformarse.

6. INSTALACIÓN ENTRELAZADA

Asegúrese de que el sustrato esté adecuadamente preparado antes de la instalación, ya que el fabricante no es responsable de los sustratos que no hayan sido preparados y sometidos a pruebas de humedad adecuadamente. Se recomienda que las instalaciones interiores de baldosas entrelazadas se coloquen sueltas sin adhesivo. Todas las instalaciones al aire libre de baldosas entrelazadas requieren una aplicación completa de un adhesivo impermeable para interiores y exteriores; consulte la Sección 7 para obtener instrucciones de instalación. Al instalar baldosas entrelazadas, asegúrese de que las flechas direccionales apunten en la misma dirección para garantizar una alineación y apariencia adecuada. Siempre que sea posible, evite instalar juntas de piso directamente sobre juntas en el sustrato. Los bordes y las piezas del perímetro deben tener no menos de 12 "de ancho y no menos de 1/8" de la pared para permitir la expansión. Los bordes y otras baldosas de corte especial deben ser recortadas para ajustarse libremente a los umbrales, tiras de transición, accesorios, jambas de puertas u otras protuberancias; forzar azulejos de tamaño incorrecto en áreas más pequeñas puede hacer que el azulejo se doble. Enrolle el material con un rodillo de 75 libras de 3 secciones dentro de los 30 minutos posteriores a la instalación, cruzando en una dirección perpendicular después del rollo inicial. Rodillos que pesen más de 75

Patrones de instalación de baldosa



libras. podría hacer que las baldosas se estiren o se muevan. Utilice un rodillo de mano en áreas a las que no se pueda llegar con un rodillo más grande. Inspeccione visualmente la instalación y asegúrese de que el material no se haya movido y que todas las costuras estén apretadas y planas. Para terminar los bordes abiertos de las baldosas entrelazadas o las áreas que pretenden unirse a otro material del piso, use una regla y una navaja para quitar los extremos masculinos de las baldosas e instale el accesorio de acabado apropiado.

7. INSTALACIÓN CON PEGAMENTO

Asegúrese de que el sustrato esté adecuadamente preparado antes de la instalación, ya que el fabricante no es responsable de los sustratos que no hayan sido preparados y sometidos a pruebas de humedad adecuadamente. Asegúrese de que el adhesivo esté aprobado para su uso con material para pisos y se use el tipo y tamaño de lana adecuados, ya que el fabricante no es responsable de todos los problemas de adhesión relacionados con la selección o el uso incorrectos del adhesivo. Al instalar baldosas, asegúrese de que las flechas direccionales apunten en la misma dirección para asegurar una alineación y apariencia adecuadas. Las baldosas de

Fitness & Rec deben instalarse en un patrón de sillar o ladrillo para asegurar uniones ajustadas y una apariencia visual ideal general.

Aplique el adhesivo de acuerdo con las instrucciones del producto específico en uso y observe los tiempos de evaporación del adhesivo, si corresponde. Preste mucha atención a los tiempos de trabajo del adhesivo para evitar problemas de adherencia. Esto puede requerir trabajar en secciones más pequeñas. Asegúrese de seguir las instrucciones según el grosor del material y la porosidad del sustrato (poroso o no poroso).

Al instalar en adhesivo húmedo, evite caminar o trabajar sobre el material hasta que el adhesivo se haya curado para un tránsito peatonal ligero. **Trabajar en material que está instalado en adhesivo húmedo podría hacer que el adhesivo se desplace.** Cuando no sea posible no

trabajar de encima de el material, utilice una tabla para arrodillarse o equivalente para distribuir el peso de manera uniforme y evitar el desplazamiento del adhesivo.

Rolle el material con un rodillo de 75 libras

Tasas de extensión del adhesivo

Gold Series MA 2000 Spray Adhesive

- 115 sq. ft. / unit

Gold Series AW 3000 Acrylic Adhesive

- ≤4mm: 235 sq. ft. / gallon
- >4mm: 185 sq. ft. / gallon

Gold Series MW 3010/3012 MS Adhesive

- ≤4mm: 235 sq. ft. / gallon
- >4mm: 165 sq. ft. / gallon

de 3 secciones dentro de los 30 minutos posteriores a la instalación, cruzando en dirección perpendicular después del rollo inicial. Rodillos que pesen más de 75 libras pueden hacer que las baldosas se estiren o se muevan. Utilice un rodillo de mano en áreas a las que no se pueda llegar con un rodillo más grande.


Levante periódicamente el material para asegurarse de que haya una transferencia de adhesivo adecuada y asegúrese de que el adhesivo no haya superado el tiempo abierto; el adhesivo debe cubrir el 90% del material. Reemplace las llanas a los

intervalos recomendados para mantener la cresta y el esparcimiento adecuados.

8. PREPARACIÓN DEL ROLLO

Asegúrese de que los rollos se hayan desenrollado y volteado en un ambiente aclimatado durante al menos 24 horas antes de recortar los rollos, para evitar que se encojan, se arruguen y se doblen. Asegúrese de dar la vuelta a los rollos antes de recortarlos. Inspeccione cada rollo de material antes de cortar para verificar que no haya defectos visibles, daños o variaciones excesivas de sombreado. Algunos productos para pisos, colores y texturas tienen variaciones de color y tono

Patrón de instalación del rollo



latentes y aceptables. Si hay dudas sobre la variación de tono o color, no instale material y consulte a un representante de ventas y al personal técnico del fabricante.

El material instalado con defectos visuales obvios no estará cubierto por la garantía. Asegúrese de que el sustrato esté limpio, seco, sólido y adecuadamente preparado antes de la instalación. Cuadre la habitación usando la regla de cuadratura 3-4-5 o un método similar para establecer y marcar la línea de inicio de la instalación inicial. Mida y determine la distribución de la habitación y la ubicación de las juntas antes de cortar el material.

El embalaje exterior de cada rollo está etiquetado en orden alfabético en cada lado. Como tal, el material debe cortarse e instalarse en secuencia (consulte la página siguiente). Por ejemplo, el rollo A-B debe instalarse junto a B-C, asegurándose de que los bordes B se unan entre sí siempre que sea posible. Asegúrese de que las costuras tengan una apariencia visual uniforme

en los bordes para que las variaciones de color se mezclen de la manera más perfecta posible. Al cortar varias secciones de un solo rollo, esto requerirá voltear las secciones para asegurarse de que los lados iguales se unan. **No seguir la secuencia correcta de los rollos podría causar una variación de tono excesiva o espacios en las uniones.** Los rollos Fitness & Rec están diseñados para unirse directamente sin recortar las costuras laterales cuando se instalan en rollos completos y se secuencian correctamente. Las costuras de la cabeza deben estar escalonadas de 6' a 10' (según el tamaño de la habitación y la longitud del rollo) y deben cortarse antes de instalar el material con adhesivo. Al cortar varias piezas de un rollo, cortar las costuras del cabezal o cuando se desean costuras laterales más ajustadas, el material debe superponerse y cortarse doble corte o trazar un corte para proporcionar una apariencia más uniforme.

Método de corte superpuesto y doble o trazado

Superponga un rollo sobre el otro por $\frac{3}{4}$ " . Coloque una regla a lo largo del rollo superior, asegurándose de que quede plano y al ras, no en ángulo. Corte ambas hojas de material, asegurándose de que la hoja de la cuchilla esté recta y vertical. Alternativamente, se puede usar un cortador de costuras (como un Wolff Green Cut) para trazar el corte del rollo superior. Evite que se estire o mueva el material, ya que pueden ser necesarios varios cortes para cortar una o ambas hojas. Una vez cortada, retire las piezas cortadas e inspeccione visualmente la costura para ver si está ajustada. La costura debe estar apretada, pero no demasiado comprimida. Alternativamente, las uniones se pueden rellenar con un color de masilla ColorRite que combine después de la instalación. Consulte la sección 11 para obtener más información.

Una vez cortadas, superponga las uniones en $\sim 1/16$ " y permita que el material se aclimate durante 24 horas para asegurar uniones ajustadas durante la instalación final. Asegúrese de que las uniones del piso no se superpongan directamente con las uniones en el sustrato.

Asegúrese de que el material alrededor del perímetro esté a $1/8$ " de la pared o menos, según la profundidad de la base o moldura de la pared. Corte bordes y

otras piezas especiales para que se ajusten cómodamente contra o alrededor de paredes, umbrales, tiras de transición, accesorios y otras protuberancias o accesorios. Evite forzar el material con fuerza contra superficies verticales, ya que el material puede deformarse. Deje que el material recortado se relaje y se aclimate durante 24 horas antes de la instalación.

9. INSTALACIÓN DE ROLLOS

Asegúrese de que el sustrato esté adecuadamente preparado antes de la instalación, ya que el fabricante no es responsable de los sustratos que no hayan sido preparados y sometidos a pruebas de humedad adecuadamente. Asegúrese de que el adhesivo esté aprobado para su uso con material para pisos y se use el tipo y tamaño de llana adecuados, ya que el fabricante no es responsable de todos los problemas de adhesión relacionados con la selección o el uso incorrectos del adhesivo.

Una vez que se haya aplicado el adhesivo y se haya evaporado, enrolle con cuidado el material de nuevo en el adhesivo para evitar atrapar aire entre el lecho de adhesivo y el material. Si el adhesivo rezuma por las uniones o el material se mueve excesivamente, es posible que el adhesivo esté demasiado húmedo para la instalación. Revise los tiempos abiertos y deje que el adhesivo se seque por más tiempo antes de instalar el material en el adhesivo y retire el adhesivo del material inmediatamente.

No trabaje sobre material que esté instalado en adhesivo húmedo, ya que esto podría desplazar el adhesivo. **Trabajar en material que está instalado en adhesivo húmedo podría hacer que el adhesivo se desplace.** Cuando no sea posible no trabajar de encima de el material, utilice una tabla para arrodillarse o equivalente para distribuir el peso de manera uniforme y evitar el desplazamiento del adhesivo.

Rolle el área de instalación con un rodillo de 75 libras de 3 secciones dentro de los 30 minutos posteriores a la instalación, cruzando en una dirección perpendicular después del rollo inicial. Vuelva a enrollar el material 30 minutos después del enrollado inicial. Limpie el exceso de adhesivo o los residuos de adhesivo de la superficie del material de acuerdo con las instrucciones del adhesivo.

Levante periódicamente el material para asegurar una transferencia adecuada del

adhesivo y asegurarse de que el adhesivo no haya superado el tiempo abierto; el adhesivo debe cubrir el 90% del material. Preste mucha atención a los tiempos de apertura y de evaporación para evitar problemas de adherencia. Esto puede requerir la instalación de material en secciones más pequeñas. Reemplace las llanas y los aplicadores a los intervalos recomendados para mantener la cresta y la tasa de esparcimiento adecuados. El material hacia el extremo interior del rollo puede tener un leve levantamiento de los bordes y ondulaciones en las costuras de los extremos o juntas a tope; si esto es evidente después de la instalación, use peso para pesar los bordes.

10. DESPUES DE INSTALACION

Inspeccione visualmente la instalación para asegurarse de que el material no se haya movido y que el adhesivo no se haya escurrido de las juntas o comprimido sobre la superficie. Limpie el exceso de adhesivo o los residuos de adhesivo de la superficie del material según las recomendaciones de adhesivos. **No utilice aceites minerales para limpiar los materiales del piso, ya que el material puede decolorarse permanentemente.**

No aplique limpiadores abrasivos o a base de solventes directamente sobre el material.

11. MANTENIMIENTO INICIAL

Asegúrese de que el adhesivo haya curado durante el período de tiempo recomendado antes de realizar el mantenimiento inicial. Retire todas las cubiertas protectoras antes de limpiar. Barra o quite el polvo con un trapeador y aspire el piso para eliminar toda la suciedad, el polvo o los desechos.

Mezcle de 6 a 7 oz. de Hilway Direct Neutral Cleaner por galón de agua potable tibia y limpia (1:20) y use un trapeador limpio para aplicar la solución limpiadora en el área. Deje reposar la solución durante 5 a 10 minutos.

Con una pulidora de piso de baja velocidad (180 - 360 RPM) o una restregadora oscilante de un solo disco, restregue el piso mientras está húmedo con un cepillo de fregar de cerdas suaves calibre 22 o una almohadilla de limpieza roja 3M 5100. Si el piso está muy sucio, es posible que se requiera una limpieza adicional.

Utilice una aspiradora para líquidos o un trapeador limpio para eliminar todo el exceso de solución limpiadora. Enjuague

el área con agua limpia y fría y asegúrese de que se hayan eliminado todos los residuos de limpieza (esto puede requerir un enjuague adicional). Deje que el área se seque por completo antes de permitir el tránsito peatonal.

Para facilitar el mantenimiento y proteger la superficie del material, Fitness & Rec requiere un acabado de piso instalado después de la instalación y el mantenimiento inicial. **Para obtener información adicional sobre el mantenimiento, consulte el documento de Cuidado y mantenimiento asociado.**

12. INSTALACIÓN DE MASILLA COLORRITE

En algunos casos, se puede usar masilla acrílica ColorRite para rellenar pequeños huecos entre las juntas o sellador alrededor de perímetros y accesorios. Asegúrese de que se haya realizado el mantenimiento inicial y de que no se haya aplicado un acabado antes de usar la masilla ColorRite. Use una cinta que no deje residuos (como la cinta "azul" de superficies múltiples de 3M) para cubrir ambos lados de la costura o el perímetro del material de la pared y la superficie / artefacto adyacente para evitar que se extienda demasiado.

Una vez que se aplica la cinta, use una pistola de calafateo adecuada para aplicar ColorRite en el espacio o vacío. Use una espátula de plástico para alisar el espacio o el vacío, asegurándose de que la línea de sellador sea suave y alisar con cinta azul. La línea de masilla debe ser un poco más alta que el material.

Inmediatamente después de la aplicación, retire la cinta azul y cualquier exceso de sellador del material. El sellador tardará entre 30 y 60 minutos en secarse; evite el paso de los pies hasta que esté completamente curado. Si aplica un acabado, asegúrese de que el acabado también se aplique al sellador ColorRite antes del uso final, especialmente cuando se aplica en espacios en el campo de la instalación; deje que el sellador se seque durante la noche antes de aplicar el acabado.

13. APLICACIÓN INICIAL DE ACABADO

En áreas que no experimentarán un impacto o uso extremos, se puede aplicar un acabado a Fitness & Rec para facilitar el mantenimiento. Asegúrese de que se haya realizado el mantenimiento inicial antes de aplicar el acabado del piso. El área del piso debe estar libre de polvo, suciedad, escombros,

adhesivo o residuos de limpieza y cualquier contaminante potencial. Asegúrese de que el HVAC esté en funcionamiento: el área de instalación y el material del piso deben estar entre 60 ° y 75 ° F durante la aplicación y el curado. Evite el aire forzado directo, las corrientes de aire y la luz solar directa durante la aplicación y el curado. No diluya el acabado ni lo aplique a superficies por debajo de 50 ° F. Los acabados Loba son productos de dos componentes. Agite vigorosamente ambos componentes del acabado antes de mezclar. Agregue la Parte B directamente a la Parte A, vuelva a sellar y agite vigorosamente para mezclar ambos componentes. Una vez mezclado, vierta el acabado en una bandeja de pintura limpia o un balde revestido de plástico para su aplicación.

Si es posible, la aplicación debe comenzar en la fuente de luz principal y trabajar lejos de ella, para que las imperfecciones del acabado (como charcos, saltos y vacíos) sean más fáciles de identificar y corregir. Utilice un rodillo de microfibra de 120 g (disponible en Capri) o equivalente para aplicar el acabado en una capa fina y uniforme. Después del rollo inicial, vuelva a rolar el acabado en una dirección perpendicular. Evite charcos, saltos y vacíos: corrija las imperfecciones lo más rápido posible durante la aplicación. Evite que todo tránsito peatonal, polvo y escombros ingresen al área y permita que el material se cure durante un mínimo de 2 horas. Una vez que la primera capa haya curado inicialmente, aplique la segunda capa de acabado como se indicó anteriormente **dentro de las 24 horas**. Deje que el acabado se seque durante 12 horas antes de permitir un tránsito peatonal ligero. No reanude el uso normal durante 24 a 48 horas. El acabado se curará por completo en 7 días; evite los objetos que puedan rayar o dañar el piso hasta que el acabado se haya curado por completo. **Para obtener información adicional sobre la aplicación de acabado y acabado, consulte el documento Cuidado y mantenimiento del producto.**

14. PROTECCIÓN DE PISOS

Proteja el piso recién instalado con papel de grado de construcción o tablas protectoras, como Masonite o Ram Board, para proteger el piso de daños por otros oficios. No deslice ni arrastre palés o equipo pesado por el piso nuevo. Limite el uso y el tránsito peatonal de acuerdo con los requisitos del adhesivo.

Cuando mueva electrodomésticos o muebles pesados, proteja el piso de raspaduras y rasgaduras usando protección temporal para piso.

Todas las ruedas o deslizadores para muebles deben estar diseñados para pisos de hule y estar hechos de un material blando (como fieltro, caucho o un material a base de polietileno). Las ruedas y los deslizadores deben tener un punto de contacto plano que tenga al menos 1 pulgada cuadrada o 1,125 pulgadas de diámetro para limitar las hendiduras y el daño al piso o al acabado. Todos los asientos rodantes en las áreas de escritorio deben tener una almohadilla de silla para pisos elástica instalada sobre el piso terminado para proteger el revestimiento del piso. **No utilice deslizadores o ruedas de nailon / plástico duro.**

Todas las patas o esquinas de muebles fijos deben tener protectores de piso permanentes instalados en todos los puntos de contacto para reducir las hendiduras, el desgaste, los rayones y otros daños al piso o al acabado. Los protectores de piso deben estar diseñados para pisos de hule y deben estar hechos de un material blando (como fieltro, caucho o un material a base de poliéster). Los protectores de piso deben tener un punto de contacto plano de al menos 1 pulgada cuadrada o 1.125 pulgadas de diámetro y deben cubrir toda la superficie inferior de la pata del mueble. **Do not use nylon/hard plastic floor protectors or furniture feet.** Asegúrese de que todas las ruedas de los muebles y las patas de las sillas estén limpias y libres de suciedad y escombros. Limpie periódicamente las ruedas de las sillas y las patas de los muebles para asegurarse de que la suciedad o los escombros no se hayan acumulado o se hayan incrustado en las ruedas o en los protectores del piso. Reemplace las ruedas de las sillas y los protectores de piso a intervalos regulares, especialmente si se dañan o se ensucian mucho. Coloque tapetes para caminar en las entradas exteriores. Evite que el agua y la humedad se acumulen debajo de los tapetes. Asegúrese de que los tapetes estén fabricados con respaldos que no manchen para evitar la decoloración.

15. GARANTÍA

Capri ofrece una garantía comercial de 10 años y una garantía residencial de 15 años para todos los productos Fitness & Rec. Para obtener información adicional, consulte los documentos de garantía asociados.

SOLO PARA USO PROFESIONAL. REVISE CUIDADOSAMENTE TODAS LAS HOJAS DE DATOS TÉCNICOS, HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD, DOCUMENTOS DE MANTENIMIENTO E INFORMACIÓN DE GARANTÍA ASOCIADOS ANTES DE LA INSTALACIÓN.